

مشخصات فنی ماربل شیت

نتیجه	استاندارد	واحد	شرح آزمون
2059	ASTM D 792	Kg/M ³	دانسیته
0%	ISO 62	%	جذب آب
9.83	ISO 527	Mpa	تنش در نقطه شکست
3.61	ISO 527	%	ازدیاد طول اسمی در نقطه شکست
3946	ISO 178	Mpa	مدول خمشی
4.73	ISO 179	KJ/M ²	مقاومت در برابر ضربه (چارپی)
81	ISO 868	Shore D	سختی shore D
79.1	ISO 75	°C	دمای تغییر فرم حرارتی
گروه ۲-۳ : گرید ۵	EN438-2	-	مقاومت در برابر لکه
مقاوم و بدون تغییر در ابعاد	EN-ISO 23999	mm	ثبات ابعادی
E1 (بدون فرمالدهید)	EN 717-1:2014	-	بدون چسب فرمالدهید
B1	DIN4102	-	اشتعال پذیری
گرید ۵	EN-ISO 105-B02	-	ثبات نور
گرید B	EN13501-1	-	واکنش به آتش
مقاوم	EN-12664	-	مقاومت حرارتی
تایید شده	ISO 22196	-	اثر آنتی باکتریال (E.Coli)
تایید شده	ISO 22196	-	اثر آنتی باکتریال (S.aureus)

تایید شده توسط انستیتو پاستور ایران و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.agegroup.ir

agegroupco@gmail.com

